TË DHËNAT TEKNIKE

ZEUS-AL

Bojra & Verniqe

FIXDUR

ASTAR AKRILIK ME BAZË SOLVENTI

PËRSHKRIMI TEKNIK

FIXDUR është një astar i grimcuar me bazë solventi, i cili ka një performancë të lartë dhe bazohet në rezinën e pastër akrilike. Ky produkt karakterizohet nga një performancë e lartë duke qenë se zotëron të gjitha cilësitë e nevojshme për të depërtuar si në sipërfaqet e çimentuara ashtu dhe në sipërfaqet prej druri.
Është i përshtatshëm për tu përdorur si në ambientet brenda ashtu edhe jashtë. Boja nuk përbën rrezik për përdoruesin apo mjedisin.
Nuk ka përmbatje metali.

CILËSITË

Depërtim i shkëlqyer brënda sipërfaqeve poroze, ngjitje perfekte, rezistent ndaj pastrimit, përdoret lehtë dhe nuk ka aromë. Ka elasticitet të lartë, është rezistent ndaj alkalit dhe thahet shpejt.
Produkti mund të aplikohet shumë lehtë me furçë, rul ose pistoletë.

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret si astar përpara aplikimit të çdo lloj boje me bazë uji të cilat përdoren për dekorime dhe bazohen në emulsionet e akrilikut,akrilikut stiren, PVA/VEOVA por edhe për hidroizolime.Mbi të mund të lyhet shumë mirë me të gjitha bojrat me bazë solventi me një komponent. Përdoret në sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme, ne suva,stuko,beton,dru etj.

VOC (Përbërësit e Paqëndrueshëm Organik)
Vlera limit e BE: për këtë kategori produkti A/h (Astare lidhës) : 750g /l (2010).
Ky produkt përmban maksimalisht 750 g/l VOC.

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. “Asti Gogoli”, ish NPA, Shkozet - Durrës
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
web: www.zeus-al.com

FIXDUR

ASTAR AKRILIK
ME BAZË SOLVENTI

APLIKIMI

Sipërfaqja që dëshirojmë të lyejmë duhet të jetë e pastër,e thatë, pa praninë e shtresave të vjetra të bojës, vajrave, yndyrnave, kripërave, etj. Sipërfaqet e dëmtuara duhet të stukohen me parë me SPECIAL STUCCO të **ZEUS-AL**.

Hollimi:

- Për mure hollohet deri në masën 100% me BRUSH SOLVENT No 100 të **ZEUS-AL**.
- Për taraca hollohet deri në masën 20% me BRUSH SOLVENT No 100 të **ZEUS-AL**.

Rilyerja: Mund të aplikoni 2-3 duar boje, nga bojrat me bazë uji, të prodhuara nga **ZES-AL**.

Temperatura e përdorimit: 5 deri në 35°C.

TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra: Transparent
Rezina: Akrilike
Densiteti : 0.86 ± 0.01 gr/ml (EN ISO 2811.01-02, 20°C)
Viscoziteti , 25 ˚C, C.F. No 4: 60-80 sec(ASTM D 562-05, 25°C)
Substanca të ngurta sipas peshës: 41±1% (EN ISO 3251-03)
Qëndrueshmëria në paketim: 10/10 (1 muaj, 50°C) (ASTM D 1849-03)
Shkëlqimi, në 85 85±5(ELOT EN ISO 2813-99)
Koha e tharjes në 25° C:

- Tharja në sipërfaqe: 20-40 min
- Tharja ne brëndësi: 45-60 orë
- Rilyerja: pas 1-2 orë

Pika e ndezjes: 38˚C(ELOT EN ISO 1523-02)
Ngjitja ne çimento(ndër-prerë): 0 (ELOT EN ISO 2409-95)
Mbulimi :

- Mure: 10 - 15 m²/lit për shtresë, në varësi te hollimit dhe të aftësisë thithëse të sipërfaqes.
- Taraca: 8 - 10 m²/lit për shtresë, në varësi të hollimit dhe të aftësisë thithëse të sipërfaqes.

PËR APLIKIMIN ME PISTOLETË
Përdoreni gjithmonë në një zonë të ajrosur mirë duke përdorur maska dhe dorashka për mbrojtje. Mos i thithni avujt.

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. "Asti Gogoli", ish NPA, Shkozet - Durres
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
web: www.zeus-al.com