TË DHËNAT TEKNIKE

ZEUS-AL

Bojra & Verniqe

MARINE VARNISH

LLAK I CILËSISË SË LARTË
PËR APLIKIME DETARE

PËRSHKRIMI TEKNIK

MARINE VARNISH është një llak me bazë solventi, i dizenjuar në veçanti për aplikime në ambiente detare. Është i përshtatshëm për përdorime dekorative dhe mbrojtje të sipërfaqeve metalike dhe druri si brenda dhe jashtë ambienteve detare. Ofron mbrojtje të lartë të sipërfaqeve të lyera ndaj kushteve atmosferike, ndaj ujit dhe rrezeve ultra-violet. Nuk ka përmbatje metali. Produkti është i disponueshëm me Shkëlqim, Satin dhe Mat.

CILËSITË

Është resistent ndaj ujit, kushteve atmosferike dhe rrezeve ultra-violet. E ruan shkëlqimin dhe është i lehtë në përdorim. Ka elasticitet dhe është transparent. Shfaq rezistencë të lartë ndaj naftës dhe vajrave minerale. Produkti mund të aplikohet shumë lehtë me furçë, rul ose pistoletë.

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret për mbrojtjen e sipërfaqeve prej druri dhe metalike në veçanti në ambientet e vështira detare. Përdoret në sipërfaqet të cilat qëndrojnë sipër vijës së ujit. Mund të përdoret për kabinat, anijet, kuvertat, mobiljet prej druri, direkët etj.

VOC (Përbërësit e Paqëndrueshëm Organik)
Vlera limit e BE: për këtë kategori produkti A/e (Verniqe për lyerje dhe dekorime druri,për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm) : 400g/l (2010).
Ky produkt përmban maksimalisht 399 g/l VOC.

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. "Asti Gogoli", ish NPA, Shkozet - Durrës
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
web: www.zeus-al.com

MARINE VARNISH

LLAK I CILËSISË SË LARTË
PËR APLIKIME DETARE

APLIKIMI

Sipërfaqja që dëshirojmë të lyejmë duhet të jetë e pastër,e thatë, pa praninë e shtresave të vjetra të bojës, vajrave, yndyrnave, kripërave,ndryshkut etj.
Hollimi për furçë ose rul: 10-20% me BRUSH SOLVENT No 100, sipas peshës për dorën e parë dhe 5-10 % për dorën e dytë.
Hollimi për pistoletë: 5-15% me SPRAY SOLVENT No 200 sipas peshës.
Aplikimi: Aplikoni 1-2 shtresa mbi sipërfaqen e pastruar dhe të përgatitur mirë.
Për një mbrojtje të lartë ndaj baktereve, aplikoni mbi sipërfaqen e drurit 1-2 duar me BIOXYL me ngjyrë ose transparent.
Temperatura e aplikimit: 5 deri në 35 ° C.

TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra: Transparente
Shkëlqimi, në 60°(shkëlqim, satin, mat): 90±5/45±5/20±5 (ELOT EN ISO 2813-99)
Densiteti : 0.90±0.01 gr/ml (EN ISO 2811.01-02, 20°C)
Viskoziteti: DIN 6, në 25° C: 30-40 sekonda (ISO 2884.02-03)
Viskoziteti në aplikim me pistoletë 4mm: 18-22 sec (ISO 2884.02-03)
Substanca të ngurta sipas peshës (e bardhë):
50±2% (EN ISO 3251-03)
Koha e tharjes në 25° C:

- Tharja në sipërfaqe: 45-60 min
- Tharja në kontakt: 3-4 orë
- Tharja ne brëndësi: 24 orë
- Rilyerja: pas 16-24 orë

Pika e ndezjes: 26° C (ELOT EN ISO 1523-02)
Ngjitja në dru (ndër-prerë): 0-1 (ELOT EN ISO 2409-95)
Fortësia (Könning): 40 ±5 pas 7 ditësh (ELOT EN ISO 1522-00)
Elasticiteti (testi i Mandrel): 3±1 mm pass (ELOT EN ISO 1519-02)
Mbulimi: 1-16 m²/ për shtresë në sipërfaqet e përgatitura mirë.

PËR APLIKIMIN ME PISTOLETË
Përdoreni gjithmonë në një zonë të ajrosur mirë duke përdorur maska dhe dorashka për mbrojtje. Mos i thithni avujt.

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. "Asti Gogoli", ish NPA, Shkozet - Durrës
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
web: www.zeus-al.com