TË DHËNAT TEKNIKE

ZEUS-AL

Bojra & Vernige

GOLD

BOJË E ARTË
PËR APLIKIME NË TEMPERATURA TË LARTA



PËRSHKRIMI TEKNIK

GOLD është një bojë me bazë solventi, me cilësi alumini, dhe është i dizenjuar veçanërisht për mbrojtjen dhe zbukurimin e sipërfaqeve prej metali. Ofron rezistencë të lartë ndaj temperaturave dhe korrozionit. Është e përshtatshme për aplikime të brendshme dhe të jashtme. Mund tu rezistojë temperaturave të larta mbi 200˚C.
Produkti nuk ka përmbatje metali.

CILËSITË

Është rezistent ndaj temperaturave dhe paraqet mbrojtje të shkëlqyer anti ndryshk.Thahet shpejt duke arritur një ngjitje të fortë dhe qëndrueshmeri afatgjatë të ngjyrës. Ruan shkëlqimin dhe punohet lehtë.
Ka elasticitet dhe një fuqi mbuluese shumë të mirë.
Produkti mund të aplikohet shumë lehtë me furçë, rul ose pistoletë.

FUSHA E APLIKIMIT

Aplikohet për mbrojtjen e sipërfaqeve metalike si kangjella, soba, serbatorë, tubat e oxhakut, tubat e sobës etj Mund të aplikohet edhe mbi letër dhe dru për të realizuar zbukurime etj.

VOC (Përbërësit e Paqëndrueshëm Organik)
Vlera limit e BE: për këtë kategori produkti A/i (Bojra specifike me një komponent): 600g/l (2007) dhe 500g/l (2010). Ky produkt përmban maksimalisht 480 g/l VOC.

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. "Asti Gogoli", ish NPA, Shkozet - Durrës
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
web: www.zeus-al.com

GOLD

BOJË E ARTË PËR APLIKIME
NË TEMPERATURA TË LARTA



APLIKIMI

Sipërfaqja që duam të lyejmë duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pranin e shtresave të vjetra të bojës, vajit, yndyrnave, ndryshkut, etj.
Hollimi për furçë ose rul: 5-10% me BRUSH SOLVENT No 100, sipas peshës.
Hollimi për pistoletë: 5-10% me SPRAY SOLVENT No 200 sipas peshës.
Aplikimi: Aplikoni 1-2 shtresa mbi sipërfaqen e pastruar dhe të përgatitur mirë.
Temperatura e aplikimit: 5 deri në 35°C.

TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra: E Artë
Shkëlqimi, në 60°: 45±5 (ELOT EN ISO 2813-99)
Densiteti: 1.00 ± 0.01 gr/ml (EN ISO 2811.01-02, 20°C)
Viskoziteti: DIN 4, në 25° C: 120-150 sekonda (ISO 2884.02-03)
Viskoziteti në aplikim me pistoletë 4mm: 18-22 sec (ISO 2884.02-03)
Substanca të ngurta sipas peshës: 50±1% (ELOT EN ISO 3251-03)
Koha e tharjes në 25°C:
- Tharja në sipërfaqe: 25-40 min
- Tharja në kontakt: 1-2 orë
- Tharja ne brëndësi: 12 orë
- Rilyerja: pas 1-2 orë

Pika e ndezjes: 26°C (ELOT EN ISO 1523-02)
Ngjitja në metal (ndër-prerë): 0-1 (ELOT EN ISO 2409-95)
Fortësia (Könning): 35 ±5 pas 7 ditësh (ELOT EN ISO 1522-00)
Elasticiteti (testi i Mandrel): 3±1 mm pass (ELOT EN ISO 1519-02)
Mbulimi: 10-12 m²/lit për shtresë në sipërfaqet e përgatitura më parë.

PËR APLIKIMIN ME PISTOLETË
Përdoreni gjithmonë në një zonë të ajrosur mirë duke përdorur maska dhe dorashka për mbrojtje.
Mos i thithni avujt.

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. "Asti Gogoli", ish NPA, Shkozet - Durrës
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
web: www.zeus-al.com