ZEUS-AL
Bojra & Verniqe

RED LEAD MINIO

ASTAR ANTI KORROZIV

PËRSHKRIMI TEKNIK

RED LEAD MINIO është astar rezistent anti korroziv me cilësi të shkëlqyera. Ky produkt është dizenjuar në mënyrë të veçantë për mbrojtjen e lartë të sipërfaqeve metalike, të cilat gjenden brenda ambienteve industriale ose detare. Gjithashtu, përdoret në sipërfaqet prej druri me qëllim që ti mbrojë nga bakteriet.

CILËSITË

Ka cilësi të shkëlqyera anti korrozive, elasticitet të lartë duke i rezistuar goditjeve të metalit dhe punimit të drurit. Gjithashtu, është rezistent ndaj ujit të detit. Produkti mund te aplikohet shumë lehtë me furçë, rul ose pistoletë.

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret për të mbrojtur nga korrozioni sipërfaqet metalike, të cilat janë të ekspozuara në ambiente të vështira si marina, industria dhe në ato ambiente ku duam mbrojtje të lartë sidomos për varkat prej druri dhe metali, makineritë, shinat, dyert metalike dhe prej druri, parmakët e shkallëve etj.

VOC (Përbërësit e Paqëndrueshëm Organik)
Vlera limit e BE: për këtë kategori produkti A/i (Bojra specifike me nje komponent) : 500g /l (2010).
Ky produkt përmban maksimalisht 499 g/l VOC.

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. "Asti Gogoli", ish NPA, Shkozet - Durrës
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
web: www.zeus-al.com

RED LEAD MINIO

ASTAR ANTI KORROZIV

APLIKIMI

Sipërfaqja që dëshirojmë të lyejmë duhet të jetë e pastër,e thatë, pa praninë e shtresave të vjetra të bojës, vajrave, yndyrnave, kripërave, ndryshkut etj.

Hollimi për furçë ose rul: 5-10% me BRUSH SOLVENT No 100, sipas peshës.

Hollimi për pistoletë: 5-10% me SPRAY SOLVENT No 200, sipas peshës.

Aplikimi: Aplikoni 2-3 duar mbi sipërfaqen e pastruar dhe të përgatitur mirë.

Nëse nuk e aplikoni dorën e dytë pas 16-24 orësh, atëherë aplikoheni atë pas 72 orësh me qëllim që të arrihet një tharje e plotë.

Temperatura e aplikimit: 5 deri në 35 ° C.

Rilyerja: Pasi **RED LEAD MINO** të thahet plotësisht, ju mund të kaloni mbi te dy duar SMALTOLAC , ZEUSMETAL, MARINE ENAMEL etc.

TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra: Portokalli
Shkëlqimi në 60°: 20±5 (ELOT EN ISO 2813-99)
Densiteti: 1.72 ± 0.01 gr/ml (EN ISO 2811.01-02, 20°C)
Viskoziteti: DIN 6, at 25° C:60-80 sec (ISO 2884.02-03)
Substanca të ngurta sipas peshës (e bardhë): 84±2 (ELOT EN ISO 3251-03)
Viskoziteti i aplikimit me pistoletë 4mm: 18-22 sec (ISO 2884.02-03)
Koha e tharjes në 25° C:

- Tharja në sipërfaqe: 30-45 min
- Tharje me prekje: 3-4 orë
- Tharje e plotë 24 orë
- Rilyerja: pas 16-24 orë

Nëse nuk rilyhet pas 24 orësh, dora tjetër duhet aplikuar pas 72 orëve.
Pika e ndezjes: 26° C (ELOT EN ISO 1523-02)
Fortësia (Könnig): 45 ±7 after 7 days (ELOT EN ISO 1522-00)
Ngjitja ne metal ose dru (ndër-prerë): 0-1 (ELOT EN ISO 2409-95)
Elasticiteti (testi i Mandrelit): 3±1 mm pass (ELOT EN ISO 1519-02)
Mbulimi: 8-10 m²/lit për shtresë në sipërfaqet e përgatitura mirë.

PËR APLIKIMIN ME PISTOLETË
Përdoreni gjithmonë në një zonë të ajrosur mirë duke përdorur maska dhe dorashka për mbrojtje. Mos i thithni avujt.

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. "Asti Gogoli", ish NPA, Shkozet - Durrës
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
web: www.zeus-al.com